

**ISIRI**

13205-5

**1st. Edition**



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران

۱۳۲۰۵ - ۵

چاپ اول

پلاستیک ها - سیستم های لوله کشی برای  
تاسیسات آب سرد و گرم - پلی اتیلن با  
- (PE-X) پیوند عرضی  
قسمت ۵ : همخوانی مجموعه لوله و اتصال با  
شرایط کاربری

**Plastics - Piping systems for hot and cold  
water installations –Crosslinked  
Polyethylene (PE-X)  
Part 5:Fitness for purpose of the system**

ICS:23.040.20;91.140.60

## به نام خدا

### آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه<sup>\*</sup> صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذیصلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup> کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهره گیری می شود.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاهای کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این مؤسسه است.

\* مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

1- International organization for Standardization

2 - International Electro technical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

"پلاستیک ها - سیستم لوله کشی آب سرد و گرم - پلی اتیلن با پیوند عرضی (PE-X)"  
قسمت ۵: همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری"

### رئیس:

سمت و / یا نمایندگی  
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی  
دانشگاه شیراز

جواد پور، سیروس  
(دکترای مهندسی مواد)

### دبیران:

رئیس اداره امور آزمایشگاه ها  
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان فارس

عبدات، شهرزاد  
(لیسانس شیمی)

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت  
شرکت آبشان ساحل شیراز (a.s)

افزا، عباس  
( فوق لیسانس شیمی تجربیه )

### اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی  
استان فارس

بصیرت، سید علی  
( فوق لیسانس مهندسی کشاورزی )

مدیر کنترل کیفیت  
شرکت فرآپاکس

سبوحی، مریم  
( فوق لیسانس مهندسی پلیمر )

مدیر عامل  
شرکت پایپکس

حداد زاده، رضا  
( لیسانس مدیریت صنایع )

مدیر عامل  
شرکت سما پلاست پرشین

دیداری، کورش  
(لیسانس شیمی)

مدیر کارخانه  
شرکت مونا پلیمر اسپادانا

زمانی، حمید  
(لیسانس شیمی)

کارشناس تحقیقات  
شرکت کیمیا جاوید

صالحی پور، محمد رضا  
( لیسانس شیمی )

صحاف امین، علیرضا  
( فوق لیسانس مهندسی مکانیک )

مدیر فنی  
گروه صنعتی وحید  
مدیر عامل  
شرکت نوآوران بسپار  
کوشکی، امید  
( فوق لیسانس شیمی )

کارشناس اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی  
استان فارس  
مصطفائی، مهرداد  
( فوق لیسانس شیمی )

کارشناس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  
مقامی، محمد تقی  
( فوق لیسانس شیمی )

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ج	آشنایی با مؤسسه استاندارد
د	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
ز	پیش گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۲	۴ ویژگی های همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری
۹	پیوست الف (اطلاعاتی) کتابنامه

## پیش گفتار

استاندارد "پلاستیک ها - سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم - پلی اتیلن با پیوند عرضی (PEX)" قسمت ۵: همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربردی" که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط جامعه کنترل کیفیت استان فارس تهیه و تدوین شده در هفتصد و بیست و هفتادین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد شیمیائی و پلیمر مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ISO 15875-5 : 2003 /Amd1 2007, Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked Polyethylene (PE-X) , Part 5: Fitness for purpose of the system

## مقدمه

این استاندارد یکی از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۵-۱۳۲۰۵ : سال ۱۳۹۰ است .  
دیگر مجموعه های این استاندارد به شرح زیر میباشد :

- ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۳۲۰۵ : سال ۱۳۹۰ ، پلاستیک ها - سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم- پلی اتیلن با پیوند عرضی (PE-X)- قسمت اول : اصول کلی
- ۲- استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۳۲۰۵ : سال ۱۳۹۰ ، پلاستیک ها - سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم- پلی اتیلن با پیوند عرضی (PE-X)- قسمت دوم : لوله ها
- ۳- استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۳۲۰۵ : سال ۱۳۹۰ ، پلاستیک ها - سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم- پلی اتیلن با پیوند عرضی (PE-X)- قسمت سوم : اتصالات

## پلاستیک ها - سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم پلی اتیلن با پیوند عرضی (PE-X) -

### قسمت ۵ : همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری

#### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری در سیستم های لوله کشی پلی اتیلن با پیوند عرضی (PE-X) است. این سیستم برای آبرسانی آب سرد و گرم ساختمان ها برای مصارف انسانی یا سیستم گرمایشی ، تحت فشار و دمای طراحی براساس رده کاربری مطابق جدول ۱ استاندارد ملی ایران شماره : ۱۳۹۰ - ۱۳۲۰۵: سال ۱۳۹۰ کاربرد دارد.

این استاندارد شامل شرایط کاربری (رده کاربری) ، فشار طراحی و ابعاد لوله مرتبط با هر رده کاربری است . این استاندارد برای مقادیر دمای طراحی ،  $T_D$ ، حداکثر دمای طراحی ،  $T_{max}$  ، دمای ناکارامدی،  $T_{mal}$  ، مطابق جدول ۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۰ - ۱۳۲۰۵ سال ۱۳۹۰ کاربرد دارد.

این استاندارد همچنین شاخص های آزمون برای روش های آزمون ارجاع داده شده را بیان می کند.

یادآوری - مسئولیت انتخاب صحیح رده کاربری لوله و اتصالات X-PE با توجه به مشخصه خاص آن ها و مقررات ملی مربوطه و آئین کار نصب به عهده مشاور یا خریدار است.

در ارتباط با دیگر قسمت ها ، این استاندارد برای لوله های PE-X ، اتصالات PE-X و اتصال آن ها به دیگر پلاستیک ها یا مواد غیر پلاستیکی برای سیستم آبرسانی آب سرد و گرم کاربرد دارد .

#### ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن ها ارجاع داده شده است . بدین ترتیب آن مقررات ، جزئی از این استاندارد محسوب می شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظر های بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست . در مورد مدرکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است ، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی آنها مورد نظر است .

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است :

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره : ۷۱۷۵-۴: سال ۱۳۸۳ پلاستیک - لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبرسانی - ارزیابی مقاومت و رفتار ترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی - روش آزمون

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره : ۱۳۲۰۵ - ۱ سال ۱۳۹۰ پلاستیک ها - سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم پلی اتیلن با پیوند عرضی (PE-X) - قسمت اول: اصول کلی

۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره: ۱۳۲۰۵ - ۲: سال ۱۳۹۰ پلاستیک ها - سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم پلی اتیلن با پیوند عرضی (PE-X) - قسمت دوم : لوله ها

- 2-4** ISO 12293 , Plastics piping system – Thermoplastics pipes and associated fitting for hot and cold water – Test method for resistance of mounted assemblies to temperature cycling
- 2-5** ISO 12294 , Plastics piping system – systems for hot and cold water – Test method for leak tightness under vacuum
- 2-6** ISO 12295 , Plastics piping system – Thermoplastics pipes and associated fitting for hot and cold water – Test method for resistance of joints to pressure cycling
- 2-7** EN 712 , Thermoplastics piping systems. End – load bearing mechanical joints between pressure pipes and fittings. Test method for resistance to pullout under constant longitudinal force
- 2-8** EN 713 , Plastics piping systems – Mechanical joints between fittings and polyolefin pressure pipes – Test method for leak tightness under internal pressure of assemblies subjected to bending

### ۳ اصطلاحات و تعاریف ، نماد ها و اختصارات

در این استاندارد ، اصطلاحات و تعاریف تعیین شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱ - ۱۳۲۰۵ : سال ۱۳۹۰ به کار می رود .

### ۴ مشخصات همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری

#### ۱-۴ کلیات

وقتی که سیستم لوله کشی براساس روش های آزمون جدول ۱ و شاخص های داده شده در بندهای ۲-۴ تا ۷-۴ مورد آزمون قرار گیرد ، ویژگی های اتصال و سیستم لوله کشی باید با الزامات داده شده مطابقت داشته باشد.

برای انجام آزمون ها اتصالات باید به لوله های مورد استفاده متصل شده باشند.  
جدول ۱ آزمون های سیستم های اتصال مختلف مطابق با این استاندارد را مشخص می کند.

جدول ۱- آزمون اتصال

روش آزمون	بند آزمون مربوطه	سیستم اتصال <sup>a</sup>		آزمون
		EF	M	
استاندارد ملی ۷۱۷۵-۴	۲-۴	Y	Y	فشار داخلی
EN 713	۳-۴	N	N	خمش
EN 712	۴-۴	N	N	بیرون کشیدن لوله از اتصال
EN 12293	۵-۴	Y	Y	چرخه گرمائی
EN 12295	۶-۴	N	N	چرخه فشار
EN 12294	۷-۴	N	N	خلاء

<sup>a</sup>  
 EF : اتصال ذوبی الکتریکی  
 M : اتصال مکانیکی  
 Y : قابل استفاده  
 N : غیر قابل استفاده

## ۲-۴ آزمون فشار داخلی

وقتی که مجموعه اتصال مطابق استاندارد ملی ایران شماره : ۷۱۷۵-۴ سال ۱۳۸۳ با استفاده از شاخص های داده شده در جدول های ۲، ۳، ۴ یا ۵ برای رده کاربری مربوط آزمون می شوند نباید نشتی داشته باشد .  
 فشارآزمون ( $p_J$ ) برای دما و زمان ودادگی از رابطه زیر بدست می آید:

$$p_J = p_D \times \frac{\sigma_P}{\sigma_{DP}}$$

که در آن :

$p_J$  فشار هیدرولستاتیک آزمون بر حسب بار (bar) که در دوره آزمون به مجموعه اتصال اعمال می شود ؛  
 $\sigma_P$  مقدار تنش هیدرولستاتیک بر حسب مگاپاسکال (MPa) برای ماده لوله مطابق با زمان ودمای ودادگی داده شده در جدول ۲ ؟  
 $\sigma_{DP}$  مقدار تنش طراحی بر حسب مگاپاسکال (MPa) برای ماده لوله که برای هر رده کاربری مطابق جدول الف- ۲ استاندارد ملی ایران شماره : ۲-۱۳۲۰۵ سال : ۱۳۹۰ بیان شده است .  
 فشار طراحی  $P_D$  bar<sup>۱</sup> ، ۴ bar ، ۶ bar ، ۸ bar یا ۱۰ bar بر حسب کاربرد یکی انتخاب شود.

1- 1 bar =  $10^5$  N/m<sup>2</sup> = 0.1 MPa =  $10^5$  Pa

## جدول ۲- استخراج فشارآزمون $P_J$

رده کاربری				
رده پنج	رده چهار	رده دو	رده یک	
۹۰	۷۰	۸۰	۸۰	°C ، $T_{max}$
۳/۲۴	۴/۰۰	۳/۵۴	۳/۸۵	MPa، $\sigma_{DP}$
۹۵	۸۰	۹۵	۹۵	<sup>a</sup> °C ، $T_{test}$
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	مدت آزمون ، t
۴/۴	۵/۲	۴/۴	۴/۴	تنش هیدروستاتیک ماده لوله ، MPa
۵/۸ <sup>b</sup>	۵/۸ <sup>b</sup>	۵/۸ <sup>b</sup>	۵/۸ <sup>b</sup>	فشارآزمون ، $p_J$ ، bar ، برای فشار طراحی ، $P_D$ ، از:
۸/۲	۷/۸	۷/۵	۶/۹	۴ bar
۱۰/۹	۱۰/۴	۱۰/۰	۹/۲	۶ bar
۱۳/۶	۱۳/۰	۱۲/۵	۱۱/۵	۸ bar
۳	۳	۳	۳	۱۰ bar
تعداد آزمونه				

a معمولاً بالاترین دمای آزمون °C ( $T_{max} + 10$ ) با حد بالای °C است . با وجود این برای تطابق با تجهیزات آزمایشگاهی موجود بالاترین دمای آزمون برای رده های ۱ و ۲ در دمای °C تنظیم شده و تنش های هیدروستاتیک بر اساس دمای آزمون تعیین می شود .

b اعداد داده شده برای °C ، ۲۰ ، فشار bar و طول عمر ۵۰ سال در آب سرد است . برای سایر مقادیر به بند ۴ استاندارد ملی ۱۳۲۰۵-۱: سال ۱۳۹۰ این استاندارد مراجعه شود .

در موارد خاص که آزمون های اتصال براساس این بند، نشتی ناشی از ازدیاد طول جزئی بر اثر تغییر شکل داشته باشند، فشارآزمون از داده های تنش و خوش (اطلاعات بر مبنای دوره طراحی ۵۰ ساله) برای مواد مختلف مورد استفاده بdst می آید .

## ۳-۴ آزمون خمش

وقتی که سیستم لوله کشی مطابق استاندارد EN713 در دمای °C ، زمان ۱ ساعت و فشار ذکر شده در جدول ۳ و نیز با استفاده ازشعاع خمش معادل با حداقل شعاع خمیدگی برای لوله ها که توسط تامین کننده سیستم پیشنهاد داده می شود، آزمون شوند سیستم اتصال نباید نشتی داشته باشد . این آزمون فقط برای لوله هایی با قطر اسمی مساوی یا بزرگتر از ۳۲ میلیمتر (mm)، کاربرد دارد .

جدول ۳- پارامترهای آزمون خمس

رده کاربردی				
رده پنج	رده چهار	رده دو	رده یک	
۹۰	۷۰	۸۰	۸۰	°C ، $T_{max}$
۲۲۴	۴,۰۰	۳,۵۴	۳,۸۵	MPa ، $\sigma_{DP}$
۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	°C ، $T_{test}$
۱	۱	۱	۱	مدت آزمون h ، t
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	MPa
				فشار آزمون ، $p_r$ ، bar
				برای فشار طراحی ، $P_D$ ، از :
۱۵,۸	۱۵,۸	۱۵,۸	۱۵,۸ <sup>a</sup>	۴ bar
۲۲,۳	۱۸,۰	۲۰,۴	۱۸,۷	۶ bar
۲۹,۷	۲۴,۰	۲۷,۲	۲۵,۰	۸ bar
۳۷,۱	۳۰,۰	۳۳,۹	۳۱,۲	۱۰ bar
۳	۳	۳	۳	تعداد آزمونه ها
اعداد داده شده برای °C ۲۰ و طول عمر ۵۰ سال در آب سرد است . برای سایر مقادیر به استاندارد ملی ۱۳۲۰۵-۱ a سال ۱۳۹۰ مراجعه شود .				

#### ۴-۴ آزمون بیرون کشیدن لوله از اتصال <sup>۱</sup>

وقتی مجموعه اتصال مطابق استاندارد EN 712 طبق شاخص های داده شده در جدول ۴ آزمون شود باید بدون اینکه از هم جدا شوند در مقابل نیروی بیرون کشند مقاومت کنند .  
نیروی F از رابطه زیر بدست می آید:

$$F = \frac{\pi}{4} d_n^2 \times p_D$$

که در آن :

F نیرو بر حسب نیوتون

قطر خارجی اسمی لوله بر حسب میلی متر

$d_n$  فشار طراحی باشد bar.۴ bar، bar.۶ bar، bar.۸ bar ۱۰ است که بر حسب MPa بیان می شود . در مورد رده طبقه بندی تمام رده کاربری ، فشار طراحی باید bar.۱۰ باشد که بر حسب MPa بیان می شود .

جدول ۴- شاخص های آزمون بیرون کشیدن لوله از اتصال

ردہ های کاربری				تمام ردہ های کاربری	
ردہ پنج	ردہ چهار	ردہ دو	ردہ یک	ردہ	
۹۰	۷۰	۸۰	۸۰	-----	حداکثر دمای طراحی، $T_{max}$ °C ،
۹۵	۸۰	۹۰	۹۰	۲۳	دماي آزمون ، °C
۱	۱	۱	۱	۱	مدت آزمون ، h
F	F	F	F	$1.5 \times F$	نیروی بیرون کشیدن N
۳	۳	۳	۳	۳	تعداد آزمونه ها

#### ۴-۵ آزمون چرخه گرمائی <sup>۱</sup>

وقتی مجموعه اتصال مطابق استاندارد ISO 12293 با استفاده از شاخص های داده شده در جدول ۵ آزمون شود ، لوله ها ، اتصالات یا اتصال آن ها باید این آزمون را بدون نشتی طی نماید .

آزمون برای لوله های قابل انعطاف فقط زمانی باید انجام شود که تولید کننده ادعا کند که لوله می تواند طبق شکل نشان داده شده در استاندارد مذکور خمیده شود .

شعاع خمیدگی نباید کمتر از حداقل شعاع خمیدگی اظهار شده باشد. در تمام حالات دیگر آزمون طبق لوله های سخت انجام می شود.

جدول ۵- شاخص های آزمون چرخه گرمائی

ردہ کاربردی					
ردہ پنج	ردہ چهار	ردہ دو	ردہ یک		
۹۰	۷۰	۸۰	۸۰	°C ، $T_{max}$	حداکثر دمای طراحی،
۹۵	۸۰	۹۰	۹۰	°C	بالاترین دماي آزمون ، °C
۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	°C	پایین ترین دماي آزمون ، °C
P <sub>D</sub>	P <sub>D</sub>	P <sub>D</sub>	P <sub>D</sub>	bar	فشار آزمون ، bar
۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	a	تعداد چرخه ها
یک سری از اتصالات بر اساس آرایش نشان داده شده مطابق استاندارد ISO 12293					تعداد آزمونه ها

<sup>a</sup> هر چرخه شامل (۱۵(+۱) دقیقه در بالاترین دماي آزمون و (۱۵(+۱) دقیقه در پایین ترین دماي آزمون می باشد (مدت یک چرخه (۳۰(+۲) دقیقه است )

تنش کششی،  $\sigma$ ، مورد استفاده در محاسبه پیش تنش لازم MPa ۱/۸ باشد.

یادآوری - تنش کششی از معادله زیر بدست می آید :

$$\sigma_t = \alpha \times \Delta T \times E$$

که در آن :

$\sigma_t$  تنش کششی بر حسب مگاپاسکال (MPa)؛

$\alpha$  ضریب انبساط حرارتی بر حسب عکس درجه کلوین ( $K^{-1}$ )؛

$\Delta T$  اختلاف دما بر حسب درجه کلوین (K)؛

$E$  مدول کشسانی بر حسب مگاپاسکال (MPa)؛

در این استاندارد مقادیر به شرح زیر است :

$$\alpha = 1.5 \times 10^{-4} K^{-1},$$

$$\Delta T = 20 K,$$

$$E = 600 MPa.$$

#### ۶-۴ آزمون سیکل فشار<sup>۱</sup>

وقتی که لوله ها ، اتصالات و اتصال آن ها مطابق استاندارد ISO 12295 براς اس پارامترهای داده شده در جدول ۶ تحت سیکل فشار قرار می گیرد نباید نشان دهد.

جدول ۶- شاخص های آزمون سیکل فشار

روش آزمون	پارامتر آزمون			الزامات	مشخصه ها
استاندارد ISO 12295	۲۳ °C	دماه آزمون ها			
	۳	تعداد آزمونه ها			
	(۳۰±۵) سیکل بر دقیقه ۱۰۰۰۰	فرکانس سیکل آزمون تعداد سیکل ها			
سیکل فشار	حد بالا	حد پایین	دامنه فشار آزمون برای فشار طراحی:	فاقد نشستی	
	۶/۰ bar	۰/۵ bar	۴ bar		
	۹/۰ bar	۰/۵ bar	۶ bar		
	۱۲/۰ bar	۰/۵ bar	۸ bar		
	۱۵/۰ bar	۰/۵ bar	۱۰ bar		

#### ۷-۴ آزمون عدم نشستی تحت خلا<sup>۲</sup>

وقتی که لوله ها ، اتصالات و اتصال آن ها مطابق استاندارد ISO 12294 براس اس پارامترهای داده شده در جدول ۷ مورد آزمون قرار می گیرند تغییر در فشار خلا نباید بزرگتر از ۰/۰۵ bar باشد.

1-Pressure cycling test

2-Leaktightness under vacuum

جدول ۷ - شاخص های آزمونی عدم نشتی تحت خلا

روش آزمون	شاخص های آزمون	الزامات	مشخصه ها
استاندارد ISO 12294	$23^{\circ}\text{C}$ $1 \text{ h}$ $-0.8 \text{ bar}$ $3$	دمای آزمون مدت آزمون فشار آزمون تعداد آزمونه ها	$\text{تفاوت در فشار خلا} \geq 0.5 \text{ bar}$ عدم نشتی تحت خلا

پیوست(الف )

(اطلاعاتی)

کتابنامہ

ENV 12108,Plastics piping systems – Guidance for installation inside buildings of pressure piping systems for hot and cold water intended for human consumption